SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO
REVISIONE 4 · 13.09.2026

REFLECTIVA

Reflectiva BRONZE

Membrana riflettente con una faccia in alluminio puro, per sottotetti non abitabili — rotolo 40 m²

Membrana riflettente con una sola faccia in alluminio puro, destinata ai sottotetti non riscaldati. Il suo ruolo è la protezione contro la canicola: blocca la radiazione termica proveniente dal manto di copertura prima che questa riscaldi il sottotetto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione	**Una faccia in alluminio puro, l'altra in film a bolle d'aria in polietilene**	
Spessore totale	**3 mm**	EN 823
Massa per unità di superficie	**125 g/m²**	EN 1849-2
Dimensioni rotolo	**1,20 m larghezza × 33,33 m — 40 m²**	EN 1848-2
Emissività	**0,05**	prEN 15976
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo, Sd	**140 m**	EN ISO 12572
Resistenza all'acqua	**Classe W**	EN 1928
Reazione al fuoco	**Classe F**	SR EN 13501-1+A1:2010

I valori meccanici (trazione, allungamento, lacerazione) non sono dichiarati per questo prodotto.

AMBITI DI UTILIZZO

Sottotetti non riscaldati — protezione contro la canicola. Non è destinata alle stratigrafie di mansarde abitate.

IMBALLAGGIO E STOCCAGGIO

Rotoli in posizione orizzontale, su superficie pulita e piana, al riparo dall'irraggiamento solare diretto e dall'umidità.

POSA IN OPERA

Orientamento obbligatorio: la faccia in alluminio puro si monta verso l'alto, verso il manto di copertura. Si monta tra i due listelli della copertura, con spazio ventilato al colmo e alla gronda.

S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L.
CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov, Romania

Deposito e consegne
ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov, Romania
+40 21 780 7585 · WhatsApp +40 790 644 051 · contact@isoflect.ro

I valori dichiarati provengono dalla documentazione di prodotto Isoflect Insulation e dai relativi rapporti di prova. Essi si riferiscono al prodotto, non alla stratigrafia in cui viene installato; le prestazioni del sistema si determinano tramite calcolo igrotermico per ogni singolo caso. Il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso — verificare sempre la revisione in vigore. Revisione 4 · 13.09.2026