DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. DoP-05/2026 · 13.09.2026

REFLECTIVA

Reflectiva ROOF PRO

Telo anticondensa riflettente con foglio di alluminio, armato — rotolo da 75 m² (1,5 × 50 m)

Dichiarazione di prestazione per il telo anticondensa riflettente Reflectiva ROOF PRO, classificato secondo EN 13859-1:2010 nella categoria dei sottostrati per coperture discontinue.

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DEL FABBRICANTE

1. CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO-TIPO

Reflectiva ROOF PRO, rotolo da 75 m² (1,5 × 50 m).

2. USO PREVISTO

Sottostrato per coperture discontinue, sostenute o non sostenute, e membrana per facciate ventilate.

3. FABBRICANTE

S.C. Isoflect Insulation S.R.L.
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, sat Țegheș, com. Domnești, jud. Ilfov, Romania
CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286

4. RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO

Non applicabile.

5. SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Sistema 4, ai sensi dell'Allegato V al Regolamento (UE) n. 305/2011. Organismo notificato: non applicabile — il sistema 4 non prevede l'intervento di un organismo notificato.

6. NORMA ARMONIZZATA

EN 13859-1:2010 — Fogli flessibili per impermeabilizzazione. Definizioni e caratteristiche dei sottostrati. Parte 1: Sottostrati per coperture discontinue.

7. PRESTAZIONI DICHIARATE

Composizione	**Foglio di alluminio con microperforazioni + film microporoso in polipropilene, incollati a caldo, struttura armata con rete**	—
Dimensioni del rotolo	**1,50 m × 50 m — 75 m²; 17,5 kg**	EN 1848-2
Massa per unità di superficie	**230 g/m²**	EN 1849-2
Riflettività della radiazione termica	**95–97 %**	—
Emissività (prima / dopo l'invecchiamento)	**0,05 / 0,05**	prEN 15976
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo, Sd	**0,045 m (±0,015)**	EN 12572
Resistenza alla penetrazione dell'acqua	**Classe W1, anche dopo invecchiamento artificiale**	EN 1928 / EN 13859-1 Allegato C
Resistenza a trazione (MD / CMD)	**350 / 225 N/50 mm**	EN 12311-1
Trazione dopo invecchiamento (MD / CMD)	**330 / 175 N/50 mm**	EN 13859-1 Allegato C
Allungamento (MD / CMD)	**30 % / 70 %**	EN 12311-1
Resistenza alla lacerazione	**200 / 200 N**	EN 12310-1
Stabilità dimensionale	**< 2 %**	EN 1107-2
Flessibilità a bassa temperatura	**−30 °C**	EN 1109
Reazione al fuoco	**Classe E**	SR EN 13501-1
Sostanze pericolose	**NPD**	—

8. Documentazione tecnica specifica: non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione è emessa sotto la sola responsabilità del fabbricante identificato al punto 3.

Firmata a nome e per conto del fabbricante: Bogdan Ivănescu — General Manager
Domnești, jud. Ilfov, 13.09.2026

S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L.
CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov, Romania

Deposito e consegne
ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov, Romania
+40 21 780 7585 · WhatsApp +40 790 644 051 · contact@isoflect.ro