WOLLE

WOLLE P1500

Pannelli semirigidi in fibra termoisolante — spessore 10 cm, confezione 5,856 m²

Pannelli semirigidi in fibra termoisolante Wolle, prodotta con PET riciclato, senza leganti, senza formaldeide e senza fenolo. È lo strato principale tra i travetti nelle stratigrafie System 10.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale	**Fibra termoisolante in PET riciclato, senza leganti, formaldeide o fenolo**	
Spessore	**100 mm**	
Dimensioni pannello	**1200 × 610 × 100 mm**	
Massa per unità di superficie	**1500 g/m²**	
Contenuto confezione	**8 pannelli — 5,856 m²**	
Conducibilità termica, λ_{10}	**0,038 W/mK**	SR EN 12667:2002
Resistenza termica dello strato, R	**2,63 m²K/W**	SR EN 12667:2002
Reazione al fuoco	**C-s2,d0 — zero gocce incandescenti**	EN 13501-1
Classificazione tedesca	**B1**	DIN 4102
Comportamento all'umidità	**Completamente idrofoba — non assorbe l'umidità e la smaltisce rapidamente**	
Comportamento acustico	**Fibra fonoassorbente — riduce il rumore aereo**	
Stabilità nel tempo	**Nessun assestamento — spessore e prestazioni restano costanti**	

AMBITI DI UTILIZZO

Mansarde e coperture (strato principale tra i travetti), pareti interne, pareti divisorie, solai intermedi, facciate ventilate.

IMBALLAGGIO E STOCCAGGIO

Confezioni stoccate in ambienti coperti, al riparo dall'umidità e dall'irraggiamento solare diretto.

POSA IN OPERA

Stratigrafie usuali: 10 cm = 1 × P1500; 15 cm = P800 + P1500; 20 cm = 2 × P1500; 25 cm = P800 + 2 × P1500. Nelle stratigrafie che comprendono anche uno strato da 5 cm, lo strato da 5 cm si posa per primo. I pannelli si tagliano con il coltello Wolle Sword; lo spessore totale non si misura, si conta.

S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L.
CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov, Romania

Deposito e consegne
ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov, Romania
+40 21 780 7585 · WhatsApp +40 790 644 051 · contact@isoflect.ro

I valori dichiarati provengono dalla documentazione di prodotto Isoflect Insulation e dai relativi rapporti di prova. Essi si riferiscono al prodotto, non alla stratigrafia in cui viene installato; le prestazioni del sistema si determinano tramite calcolo igrotermico per ogni singolo caso. Il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso — verificare sempre la revisione in vigore. Revisione 4 · 13.09.2026