WOLLE

WOLLE P800

Pannelli semirigidi in fibra termoisolante — spessore 5 cm, confezione 11,712 m²

Pannelli semirigidi in fibra termoisolante Wolle, realizzati in PET riciclato, senza leganti, senza formaldeide e senza fenolo. Strato di completamento nelle stratigrafie System 10 da 15 e 25 cm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale	**Fibra termoisolante in PET riciclato, senza leganti, formaldeide o fenolo**	
Spessore	**50 mm**	
Dimensioni pannello	**1200 × 610 × 50 mm**	
Massa per unità di superficie	**800 g/m²**	
Contenuto della confezione	**16 pannelli — 11,712 m²**	
Conduttività termica, λ_{10}	**0,038 W/mK**	SR EN 12667:2002
Resistenza termica dello strato, R	**1,32 m²K/W**	SR EN 12667:2002
Reazione al fuoco	**C-s2,d0 — zero gocce incandescenti**	EN 13501-1
Classificazione tedesca	**B1**	DIN 4102
Comportamento all'umidità	**Completamente idrofobo — non assorbe l'umidità e la smaltisce rapidamente**	
Comportamento acustico	**Fibra fonoassorbente — riduce il rumore aereo**	
Stabilità nel tempo	**Senza assestamento — spessore e prestazioni restano costanti**	

AMBITI DI UTILIZZO

Mansarde e coperture (strato di completamento tra i travetti), pareti interne, pareti divisorie, solai intermedi, facciate ventilate.

IMBALLAGGIO E STOCCAGGIO

Confezioni stoccate in spazi coperti, al riparo dall'umidità e dall'irraggiamento solare diretto.

POSA IN OPERA

In ogni stratigrafia che comprende anche uno strato da 5 cm — ossia da 15 e da 25 cm — lo strato da 5 cm si monta SEMPRE PER PRIMO, prima dello strato da 10 cm: il primo strato montato si autofissa, mentre uno strato da 5 cm montato per ultimo dovrebbe essere ancorato. I pannelli si tagliano con il coltello Wolle Sword. Non richiede un equipaggiamento di protezione classico — la fibra non è irritante.

S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L.
CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov, Romania

Deposito e consegne
ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov, Romania
+40 21 780 7585 · WhatsApp +40 790 644 051 · contact@isoflect.ro

I valori dichiarati provengono dalla documentazione di prodotto Isoflect Insulation e dai relativi rapporti di prova. Essi si riferiscono al prodotto, non alla stratigrafia in cui viene installato; le prestazioni del sistema si determinano tramite calcolo igrotermico per ogni singolo caso. Il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso — verificare sempre la revisione in vigore. Revisione 4 · 13.09.2026